

769 ANTIRUGGINE ROSSO OSSIDO 769 BASE TINTABILE 780 GRIGIO RAL 7035

DESCRIZIONE

Gli Antiruggine RUST-OLEUM® Rosso Ossido 769, 780 grigio e 769-08 Tintabile sono a base di resine alchidiche modificate all'olio di pesce, il prodotto contiene fosfati di zinco, pigmenti anticorrosivi ed è esente da piombo e cromati.

UTILIZZO RACCOMANDATO

L'antiruggine RUST-OLEUM 769/769-08 è concepito per essere applicato su acciaio arrugginito, preparato manualmente. Inizialmente pensato per essere applicato a pennello, può essere applicato anche a rullo o a spruzzo. Il 769/769-08 può essere applicato su superfici leggermente umide e fornisce una protezione in ambiente industriale mediamente aggressivo, può essere seguito da una seconda mano di fondi RUST-OLEUM 769/1060/1080/1060-08 o di finitura RUST-OLEUM Alkythane® o CombiColor

INFORMAZIONI TECNICHE

Aspetto:	opaco		
Colore :	769 Rosso ossido/769-08 bianco/769-06 giallo/769-05 rosso		
Densità :	1,35 Kg/litro		
Extra secco :	50,3% in volume		
Viscosità:	76-78 Unità KU/ Krebs Stormer a 20°C		
Valori di VOC:	364 g/l		
Spessore del film raccomandato :	35 µm secco, pari a 70 µm umido		
Tempo di essiccazione :	20°C/50% U.R.	10°C/60%U.R.	30°C/50%U.R.
Al tatto :	4 ore	16 ore	3 ore
Manipolabile :	8 ore	24 ore	6 ore
Ricopribile :	dopo 24 ore	dopo 36 ore	dopo 24 ore
Indurimento completo :	8 giorni	14 giorni	dopo 6 giorni
Resistenza al calore :	120°C (calore secco).		

RESA

Teorica: 14,5 m² / l per 35 µm di film secco la resa dipende da numerosi fattori come la porosità e la ruvidità del supporto e dalle perdite di prodotto durante l'applicazione.

Spessore massimo della pellicola secca per strato: 60 µm secco pari a 120 µm umido

PREPARAZIONE

Sgrassare ed eliminare le sporcizie con un sgrassatore alcalino ND 14 oppure lavaggio ad alta pressione con detergente appropriato. Per dei risultati ottimali, eliminare la ruggine, le scaglie di ruggine, la calamina e le vecchie pitture non aderenti mediante spazzolatura ST2 1/2 (ISO 8501-1 : 1998), o con leggera sabbiatura (Sa1). La superficie deve essere pulita e asciutta durante l'applicazione.

PRECAUZIONI D' UTILIZZO

Per ottenere una buona omogeneità, mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto tra i 5 e 35° C, umidità relativa inferiore all'85%. La temperatura del supporto deve essere almeno di 3° C superiore al punto di rugiada.

769 ANTIRUGGINE ROSSO OSSIDO **769 BASE TINTABILE 780 GRIGIO RAL 7035**

APPLICAZIONE DILUIZIONE

Pennello :	fino al 10% in volume di Diluente RUST-OLEUM 633 Pennelli a pelo lungo in seta naturale.
Rullo:	fino al 10% in volume di Diluente RUST-OLEUM 633 Rulli in poliamide, lunghezza setole 8-12 mm. Le applicazioni a rullo possono richiedere 2 mani per ottenere lo spessore del film a secco raccomandato.
Spruzzo Tradizionale:	10-20% in volume di Diluente RUST-OLEUM 641 tazza a gravità o a pressione Diametro ugello: 1,2 – 2,8 mm pressione: 2- 4 bars
Spruzzo Airless :	Diluire leggermente se necessario con Diluente RUST-OLEUM 641. Attrezzatura pneumatica o elettrica Diametro ugello : 0,013-0,015 inch Pressione : 130-200 bars
Pulizia :	Utilizzare il Diluente RUST-OLEUM 160, idrocarburi aromatici o acquaragia.

SICUREZZA

Consultare la « Scheda di sicurezza » unitamente alle informazioni che compaiono sulla confezione.

DURATA

5 anni a partire dalla data di produzione (indicata sulla confezione) per latte mai aperte, immagazzinate in ambiente secco, al riparo dai raggi del sole ed a temperature comprese tra i 5 e i 35° C.

Sulla base delle nostre informazioni, i dati tecnici, e le istruzioni per l'uso contenute in questo documento sono corrette e vi sono comunicate onestamente. Il contenuto di questo documento non costituisce in alcun modo una garanzia, esplicita o implicita, delle prestazioni di questi prodotti. Dato che le condizioni di utilizzo e il modo in cui il nostro materiale sarà utilizzato sfuggono al nostro controllo, possiamo soltanto garantire che questi prodotti sono conformi alle norme di qualità. La nostra eventuale responsabilità si limiterà alla sostituzione della merce difettosa. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. " Per le avvertenze, riguardanti igiene e sicurezza, vi preghiamo di consultare le schede dei dati sulla sicurezza, disponibili a richiesta presso i nostri servizi tecnici".